



# NewTech

实验日期: 2007 年 1 月 16 日

实验编号: WPC0616012007

实验名称: 美新塑木硬度实验

样品取样: 2006 年 12 月生产美新塑木产品.

实验方法及条件: 实验方法参照GB2411-80,

1. 样品尺寸:30 MM\*30MM\*10MM,
2. 实验环境  $77 \pm 1^{\circ}\text{F}$ , 相对湿度  $50 \pm 5\%$

实验记录:

产品	邵氏硬度 D
美新 A	68
美新 B	68
美新 C	67
平均	68

**实验结论:** 通过邵氏硬度仪实验数据显示,美新产品具有良好的表面硬度.

**报告编制:** 王玉梅

**报告审核:** 季建仁